

## Enduit d'argile de finition coloré Tierrafino Finish

### Propriétés :

- Composé de sables, d'argile. La couleur est obtenue sans addition de pigments.
- 100% naturel granulométrie 0-1mm.
- Finition intérieure agréable.
- Conserve la chaleur en hiver et garde la fraîcheur en été.
- Matériaux à pores ouverts : régule l'humidité.

### Couleurs :

Ocre romain, blanc de delphes, blanc de douvres, rouge de djenné, vert iquitos, gris de gomera, orange de nassau, Ayers rock.

Les couleurs **peuvent être mélangées entre elles.**

Ex : une part de gris de gomera + 1 part de Ayers rock = chocolat

On peut ajouter de la nacre, du sable noir ou de la paille (maximum 1kg par sac de 25kg)

Tierrafino étant 100% naturel, les teintes ne peuvent être garanties de manière constante d'un lot à l'autre.

Il faut donc **mélanger les sacs entre eux** et non pas les préparer les uns à la suite des autres.

### Conditionnements et rendement :

Sacs de 25kg.

**5 à 7 m<sup>2</sup>/25kg** pour une épaisseur de 2 à 3 mm.

### Application :

Les enduits en terre n'accrochent que MECANIQUEMENT. Le support doit donc être propre, solide et suffisamment accrochant.

Une terre paille humidifiée légèrement (sans excès) constitue le support le plus adéquat.

Surfaces lisses : préparer la surface à enduire avec du **Tierrafino Contact : peinture d'accroche.**

Egalement applicable dans une pièce d'eau spacieuse (salle de bain, cuisine), mais hors projections d'eau.

**Ne s'utilise pas comme matériau de ragréage.**

### **Mise en œuvre :**

Mélanger **25 kg d'argile avec 4-6 l d'eau** jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Pour une meilleure application, laisser poser le produit quelques heures puis mélanger avant la mise en œuvre.

Appliquer à la **taloche** une couche de 2 à 3 mm.

Attention **effet corrosif** sur le matériel et les machines à prendre en compte.

Température minimale d'application : 5°C

### **Finitions :**

- 1) **Finition granuleuse** : après l'application de l'enduit, la surface doit être essuyée avec une éponge spéciale de grande capacité absorbante afin d'éliminer une petite quantité d'argile et de faire ressortir l'aspect sableux.
- 2) **Finition lisse** : encore humide, la surface est essuyée avec une éponge humide puis repassée avec une taloche pour obtenir une surface lisse. Laisser sécher puis répéter l'opération jusqu'à l'obtention de la surface désirée. Plus on répètera l'opération, plus la surface obtenue sera lisse.

Dans les deux cas de finition : l'**enduit sec devra être essuyé** avec une brosse douce ou une balayette.

Ce procédé élimine l'argile sur les surfaces comme les carreaux, plâtres, etc., ...

Si le support reste instable : appliquer **Tierrafino fix** ( $\pm$  1l pour 25 kg d'enduit) au rouleau ou au vaporisateur.

Celui-ci durcit la finition et évite l'aspect poussiéreux.

- Temps de séchage :**
- sur **plâtre  $\pm$  5 h** pour 3 mm d'épaisseur.
  - sur **argile de base  $\pm$  1 h** pour 3mm d'épaisseur.

### **Entretien :**

Tout dommage peut se réparer en passant une éponge humide mais laisse néanmoins quelques traces « nuages ».

### **Conservation :**

Au sec, conservation illimitée dans de bonnes conditions.

Une fois mélangé le produit reste stable indéfiniment s'il reste humide.