productfiche **Tierrafino Lustro**

Lustro is verf en structuur in één die wordt aangebracht met een kwast of met een roller.

Eigenschappen

Tierrafino Lustro is een glansstuc op basis van leem voor het interieur die wordt aangebracht met de kwast, roller of spaan.
Lustro leent zich niet voor het dichten, opvullen van gaten.

Op gelijkmatige ondergronden kan in 2 lagen een dekkend resultaat verkregen worden.

Gereedschap

Mengemmers, kwasten, kleine vachtroller, plastic spaan, dun plastic, afplaktape, spons en warm water voor schoonmaken.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, absorberend, stof- en vetvrij zijn. Indien nodig ondergrond reinigen met een vetoplosser. Gladde ondergronden opruwen met schuurpapier. Eventueel kan een ruwe ondergrond worden genomen.
In bijlage een overzicht van het hecht- en dekvermogen van Tierrafino Lustro op verschillende gangbare ondergronden en de eventuele behandeling van die ondergronden.
Het verdient aanbeveling de Tierrafino Contact Fine steeds als onderlaag aan te brengen om een goede hechting van de Lustro te bekomen.

Mengen

Lustro is klaar voor gebruik. Voeg eventueel zeer weinig water toe aan Lustro in een ander mengemmertje om zeer dunne lagen Lustro op te kunnen zetten voor een doorschijnend effect. Er moeten dan echter wel meerdere lagen worden opgezet om een goed dekkend resultaat te krijgen.

Aanbrengen van de 1ste laag

Breng met de kwast, roller of spaan Tierrafino Lustro aan op de muur in een dunne laag, ongeveer 0,2-0,5 mm dik. Verdeel Lustro goed in een paar bewegingen van het gereedschap,onmiddellijk na het opbrengen. Laat Lustro dan wat aanstijven om een goed contact te krijgen met de ondergrond.

Na een paar minuten wachten kan er begonnen worden met het glad polijsten van het oppervlak met een plastic spaan. Door meer of minder hard te duwen met de plastic spaan worden kleine en grotere ongelijkmatigheden in het oppervlak verdicht en/of glad gepleisterd.

Pleister de 1ste laag Lustro glad, niet glanzend. Glans die ontstaat ontdekt u in het vroegste stadium door langs het oppervlak te kijken, niet loodrecht.

Wanneer er te vroeg wordt begonnen met polijsten met de plastic spaan, kunt u zien dat de grootste deeltjes in Lustro met de spaan worden meegetrokken, deze laten

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07

sporen achter waarin u de ondergrond kunt zien. Wanneer dit gebeurt dient u nog wat te wachten, na enig aanstijven van de ondergrond merkt u al snel dat deze deeltjes gefixeerd zijn aan de ondergrond en niet meer los komen.

Wanneer de kleur van de ondergrond gelijkmatig is en overeenkomt met de kleur van de aan te brengen Lustro kan er in één laag een niet-egaal glanzend maar toch interessant resultaat verkregen worden door een dikke laag (ongeveer 0,5 mm) op te zetten. In de meeste gevallen zal 2 maal opzetten het gewenste resultaat mogelijk maken.

Aanbrengen van de 2de laag

Breng met de kwast, roller of spaan een 2de laag Tierrafino Lustro aan, ongeveer 0,2-0,5 mm dik. Verdeel Lustro goed in een paar bewegingen van het gereedschap, onmiddellijk na het opbrengen. Laat Lustro dan wat aanstijven om een goed contact te krijgen met de reeds aangebrachte Lustro.

Na een paar minuten wachten kan er begonnen worden met het glad polijsten van het oppervlak met een plastic spaan. Door meer of minder hard te duwen met de plastic spaan worden kleine en grotere ongelijkmatigheden in het oppervlak verdicht en/of glad gepleisterd.

Wanneer er te vroeg wordt begonnen met polijsten met de plastic spaan, kunt u zien dat de grootste deeltjes in Lustro met de spaan worden meegetrokken, deze laten sporen achter waarin u de ondergrond kunt zien. Dit gebeurt ook bij de tweede laag die wordt opgezet, deze weekt de 1ste laag enigszins op waardoor dit zich ook nu voordoet. Wanneer dit gebeurt dient u nog wat te wachten, na enig aanstijven van de ondergrond merkt u al snel dat deze deeltjes gefixeerd zijn aan de ondergrond en niet meer los komen.

Polijst Lustro nu tot een glans. De glans ontstaat door een combinatie van polijsten en droging.

Zolang Lustro nog een bepaalde hoeveelheid vocht bevat, kan er geen glans op worden gepolijst. De glans is in een later stadium van droging pas zichtbaar. Door met regelmaat het oppervlak te polijsten/pleisteren met een plastic spaan werkt u de fijne deeltjes in het materiaal naar het oppervlak. Wanneer Lustro dusdanig vocht heeft verloren en dus niet meer ingeduwd kan worden is er een moment dat deze deeltjes vlak op het oppervlak worden gelegd door te polijsten. Dit kan worden gedaan met een plastic spaan, een zeer dun plastic tas of een polijststeen zoals die bij de verwerking van Tadelakt wordt gebruikt.

Droging

Laat Tierrafino Lustro opdrogen. De dekkracht van Lustro is pas te zien na droging.

Afwerking

Om gebieden die zwaar worden belast te beschermen kunt u een was aanbrengen op Lustro.

Gebruik een bijenwas, carnaubawas of een acrylwas voor meer stootvastheid. U kunt was gebruiken die snel opdroogt. Lustro is dampopen en zal zelfs weer oplossen waneer er te lang een was op wordt geboend.

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07

Bij het aanbrengen van de was wordt Lustro donker van kleur. Het vocht in de was trekt in eerste instantie in de was en zal vervolgens opdrogen. Na aanbrengen en opdrogen van was heeft Lustro een egaal donkerdere kleur.

Zie voor de juiste afwerking van was de beschrijving op de verpakking waar de was in geleverd wordt.

Drogingstijd
Tierrafino Lustro is, afhankelijk van ondergrond en omstandigheden, na 1 - 12 uur droog.
Tierrafino Lustro is na twee weken uitgehard.

Onderhoud

Tierrrafino Lustro kan alleen na afwerking met was nat worden afgenomen. Zie voor instructies de beschrijving van de was.

Verbruik

Één emmer 5 L Tierrafino Lustro bedekt ongeveer 10 m², of 0.5 liter/m², wanneer de ondergrond gelijkmatig is in kleur.

Dagopbrengst

Afhankelijk van de ervaring van de verwerker, kan een oppervlak van ong. 10 tot 20 m² in 2 lagen worden aangebracht per dag.

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07