Décembre 2008

TRADICAL® PF 60

Chaux aérienne formulée spéciale réparation de modénature
Conforme aux règles de l'art.

Définition et Domaine d'emploi

TRADICAL® PF 60 est un liant élaboré à base de chaux aérienne (65 %) et de liant hydraulique (35 %) , destiné après mélange avec des agrégats (sable) ou poudre de pierre et gâché à l'eau, à la réalisation de mortiers de rejointoiement, de recharge et de recalibrage pour la réparation de pierre naturelle ou en création de modénatures. en conformité avec les règles de l'art.

TRADICAL® PF 60 s'utilise également en barbotine.

Stockage

En sac d'origine (15 kg) et stocké à l'abri, le liant TRADICAL® PF 60 peut être conservé 1 an.

Conception des ouvrages - Mise en œuvre

- La mise en œuvre des mortiers confectionnés à base de TRADICAL® PF 60 se référera aux règles de l'art correspondant aux ouvrages à réaliser en sachant que les produits formulés à l'aide de cette chaux nécessitent des conditions atmosphériques favorables (+ 8°C à + 30°C, humidité relative ≤ 70 % , éviter les périodes ventées et/ou pluvieuses).
- Les résistances mécaniques des ouvrages dépendent du savoir-faire des intervenants et du respect méticuleux des conditions météorologiques lors de la mise en œuvre.

Qualifications professionnelles

Les entreprises exécutant la mise en oeuvre de TRADICAL® PF 60 devront avoir au moins l'une des qualifications QUALIBAT suivantes : 213.2 218.1 219.2

Contrôle

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire. Un prélèvement est archivé avec la référence portée sur chaque sac.

Garantie décennale

Dans le cadre de la PIB de l'entreprise.
RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L.

www.ecobati.be

Ecobati Scrl
Première avenue 25
4040 Herstal
Belgique
Tel : 0032 (4) 246.32.49
Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be