

## Fiche technique - 652



# Huile teack

Pour meubles de jardin

Ø 30-50 ml/m<sup>2</sup>

0,25l  
 0,75l

Usage	Données du produit
<p><b>Domaine d'application :</b>                      Traitement des meubles de jardin non traités en bois dur ou tendre, entretien des meubles huilés. Application au pinceau ou au chiffon.</p> <p><b>Propriétés techniques :</b>                      L'huile teack est hydrofuge. Tenue à la salive et à la transpiration conforme à DIN EN 71 partie 3. Produit incolore. Le produit est prêt à l'emploi.</p> <p><b>Durée de séchage :</b>                      Sec au bout de 3 à 5 heures, peut différer selon la température et le taux d'humidité. Laisser sécher complètement pendant 1 à 2 jours les supports humides.</p>	<p><b>Composition :</b>                      Préparation à base d'huile de lin, standolie d'huile de bois et de ricin. Isoparaffine et siccatifs Co/Zr/Mn. La teneur en COV de ce produit est de max. 365g/l. La valeur limite UE est de 400g/l (catégorie E à partir de 2010).</p> <p><b>Consommation / rendement :</b>                      30 à 50ml/m<sup>2</sup> par couche en fonction du support.</p> <p><b>Nettoyage de l'outillage :</b>                      Diluant végétal Ultrature n°750</p> <p><b>Stockage :</b>                      Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Se conserve au moins 5 ans.</p> <p><b>Consignes de sécurité :</b>                      Produit inflammable, tremper les chiffons imbibés d'huile dans l'eau et laisser sécher à plat sur un support non inflammable. Classe de risque : Vbf : A III (inflammable). Ne pas jeter les peintures biodégradables et sans solvant dans la terre ni dans les eaux usées. Les restes de produits entièrement secs peuvent être jetés avec les ordures ménagères.</p> <p><b>Giscode :</b> 60  <b>Clé de déchet :</b> 08 01 02</p>
Conseils d'utilisation	Support
<p><b>Mise en œuvre :</b>                      L'huile Teack est prête à l'emploi. Le support doit être sec, propre, solide, dépoussiéré et dégraissé. Appliquer 2 à 3 couches au pinceau et essuyer avec un chiffon le surplus éventuel au bout de 10 à 15 minutes. Pour obtenir un brillant plus soyeux, appliquer une couche fine avec un chiffon. Il est fortement conseillé de retraiter une fois par an les meubles avec l'huile Teack.</p>	<p><b>Préparation du support :</b></p> <p><b>A. Nouveau support</b>                      Nettoyer les bois résineux et tropicaux avec le diluant végétal Ultrature n°750. Appliquer ensuite 2 à 3 couches d'huile Teack de façon homogène.</p> <p><b>B. Couche de rénovation</b>                      Poncer les parties grises éventuelles. Appliquer ensuite un peu d'huile Teack avec un chiffon. Si le bois est très absorbant, appliquer une couche avec un pinceau et essuyer le surplus avec un chiffon après 10 à 15 minutes.</p> <p><b>C. Rénovation d'ancienne couche de peinture</b>                      Enlever toutes les anciennes couches obstruant les pores du bois. Appliquer deux à trois couches d'huile Teack.</p>

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrera nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version : 2007.