

## Fiche technique – 754



# Rénovateur anti-grisaille

Ø 100-125 ml/m<sup>2</sup>

1l ≈ 11m<sup>2</sup>

Usage	Données du produit
<p><b>Domaine d'application:</b> Meubles de jardin en bois dur et tendre. Également utilisable pour les bois de terrasse devenus gris etc.</p> <p><b>Propriétés techniques:</b> Nettoie parfaitement et élimine les effets de grisaillement en enlevant le voile terne du bois. Agit sur les bois durs et tendres avec des agents issus des citrons, d'acide gras de coco et d'acide oxalique identique à la nature.</p>	<p><b>Composition:</b> Eau, acide oxalique, tensioactif d'huile de coco, méthylcellulose, huile de citron, émulsifiant à base de plantes</p> <p><b>Consommation:</b> 100 - 125 ml / m<sup>2</sup> sur des surfaces planes. Les surfaces en bois brutes ou profilées peuvent demander plus de produit.</p> <p><b>Conservation:</b> 2 ans minimum après ouverture</p> <p><b>Conditionnement:</b> 1 L</p> <p><b>Élimination:</b> Éliminer le produit selon les prescriptions locales en vigueur.</p> <p><b>Consignes de sécurité:</b> Tenir hors de portée des enfants et conserver bien fermé! Porter si possible des gants de protection et éviter tout contact avec la peau et les yeux. Nettoyer avec de l'eau et du savon la peau souillée, en cas d'projection dans les yeux, rincer à l'eau claire. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer cette fiche technique ou la fiche de données de sécurité.</p> <p><b>Classe de danger:</b> Néant</p>
Conseils d'utilisation	
<p><b>Mode d'emploi:</b> Bien secouer avant utilisation et étaler à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon à couche régulière sur la surface du bois. Ne pas utiliser en cas de rayonnement direct du soleil, sinon le produit sèche trop vite. En cas de températures élevées, il est préférable d'humidifier tout d'abord le bois. Laisser agir 15 minutes. En cas de grisaillement très important, laisser agir jusqu'à une heure. Frotter avec une brosse ou un abrasif et un peu d'eau. Pour la neutralisation et l'enlèvement de la poussière rincer abondamment et laisser sécher le bois 1 à 2 jours. Après ce traitement, le bois est un peu rugueux et desséché. Poncer légèrement les surfaces et protéger à nouveau avec des produits Ultrature comme par ex. avec une huile pour tek et meubles de jardin.</p>	

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version : mars 2009.